

诺缤弹性外墙漆

产品图片



适用范围

适用于各种水泥砂浆、砖石和石膏板墙面的装饰与翻新。
亦可用于外墙外保温系统

执行标准

JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》
GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》
HJ/T 201-2005 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

规格型号

20L/ 桶



主要技术参数

项目	标准值	实测值	
低温稳定性	不变质	不变质	
干燥时间(表干)(h)	≤2	<1	
对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.94	
耐碱性	48h无异常	48h无异常	
耐洗刷性	≥2000次	10000通过	
涂层耐温变性(5次循环)	无异常	无异常	
耐人工老化性(白色或浅色)	400h不起泡、不剥落、无裂纹,粉化≤1级,变色≤2级	1013h不起泡、不剥落、无裂纹,粉化0级,变色1级	
耐沾污性(5次)(白色或浅色)(%)	<30	19	
拉伸强度(MPa)	标准状态下	≥1.0	1.7
	标准状态下	≥200	475
断裂伸长率(%)	-10℃	≥40	54
	热处理	≥100	139
挥发性有机化合物含量(VOC), (g/L)	≤150	15	
游离甲醛(mg/kg)	≤100	未检出	
乙二醇醚及醚酯含量总和(%)	≤0.03	未检出	

数据来源: 国家建筑工程材料质量监督检测中心, 报告编号: G-TL10-0557

