

## 富思特弹性涂料

### 产品图片



### 适用范围

适用于各种水泥砂浆、砖石和石膏板墙面的装饰与翻新；  
亦可用于外墙外保温系统。

### 执行标准

JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》  
GB 24408 - 2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

### 规格型号

18L/ 桶



成都妇幼保健院

### 主要技术参数

项目	标准值	实测值	
低温稳定性	不变质	通过	
干燥时间（表干）（h）	≤2	1.0	
对比率（白色和浅色）	≥0.90	0.96	
耐碱性	48h无异常	168h, 无异常	
耐洗刷性	≥2000次	10000次, 无异常	
涂层耐温变性	5次循环无异常	通过	
耐人工老化性（白色或浅色）	400h不起泡、不剥落、无裂纹，粉化≤1级，变色≤2级	1000h不起泡、不剥落、无裂纹，粉化0级，变色1级	
耐沾污性（5次）（白色或浅色）（%）	≤30	8	
拉伸强度（MPa）	标准状态下	≥1.0	1.36
	标准状态下	≥200	298
断裂伸长率（%）	-10℃	≥40	42
	热处理	≥100	159
挥发性有机化合物含量（VOC），（g/L）	≤150	31	
游离甲醛（mg/kg）	≤100	29	
乙二醇醚及醚酯含量总和（%）	≤0.03	未检出	

数据来源：国家化学建筑材料测试中心  
报告编号：2011（T）01054 2012（T）02151



天津人民医院