

诺缤一道浆面漆

产品图片



特点

- 涂布率高，干湿遮盖力强。
- 易于施工，干燥快速。
- 持久的保色性能和耐候性能。
- 良好的防水透汽性能。

适用范围

适用于各种水泥砂浆、砖石和石膏板墙面的装饰与翻新。
亦可用于外墙外保温系统

执行标准

GB/T 9755-2001 《合成树脂乳液外墙涂料》
GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》
HJ/T 201-2005 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

规格型号

19L/ 桶



主要技术参数：

项目	标准值	实测值	
低温稳定性	不变质	不变质	
干燥时间（表干）（h）	≤2	<1	
对比率（白色和浅色）	≥0.93	0.97	
耐洗刷性（次）	≥2000	10000次通过	
耐沾污性（白色和浅色）（%）	≤15	7	
耐人工气候老化性	白色和浅色	600h不起泡、不剥落、无裂纹	610h不起泡、不剥落、无裂纹
	粉化（级）	≤1	0
	变色（级）	≤2	1
挥发性有机化合物（VOC）（g/L）	≤150	6	
游离甲醛（mg/kg）	≤100	未检出	
乙二醇醚及醚酯含量总和（%）	≤0.03	未检出	
重金属含量（mg/kg）	铅Pb	≤1000	未检出
	镉Cd	≤100	未检出
	六价铬Cr	≤1000	未检出
	汞Hg	≤1000	未检出
卤代烃（以二氯甲烷计）（mg/kg）	≤500	未检出	
可溶性重金属（mg/kg）	铅Pb	≤90	未检出
	镉Cd	≤75	0.8
	铬Cr	≤60	10
	汞Hg	≤60	未检出

数据来源：国家建筑工程材料质量监督检测中心
报告编号：G-TL10-0552

