

金隅系列外墙涂料

纯丙外墙涂料

产品图片



硅丙外墙涂料

产品图片



适用范围

适用于各种水泥砂浆、砖石和石膏板墙面的装饰与翻新，亦可用于外墙外保温系统。

执行标准

GB/T 9755-2001 《合成树脂乳液外墙涂料》

GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

规格型号

25kg/ 桶

主要技术参数

项目	标准值	金隅纯丙外墙漆	金隅硅丙外墙漆
低温稳定性	不变质	不变质	不变质
干燥时间(表干)(h)	≤2	1.0	1.0
对比率(白色和浅色)	≥0.93	0.93	0.95
耐碱性, 48h)	无异常	无异常	无异常
耐洗刷性(次)	≥2000	>10000次无异常	>10000次无异常
涂层耐温变性, 5次循环)	无异常	无异常	无异常
耐人工老化性(白色或浅色)	600h不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化≤1级, 变色≤2级	600不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化0级, 变色1级	1200h, 不起泡、不剥落、无裂纹粉化0级, 变色1级
耐沾污性, 5次)(白色或浅色)(%)	<30	12	10
VOC(g/L)	≤120	13	13
乙二醇醚及醚酯含量总和(%)	≤0.03	<0.001	<0.001
游离甲醛(mg/kg)	≤100	3	3

数据来源: 国家建筑工程材料质量监督检测中心, 报告编号: 抽JC2012HB0090、抽JC2012TL0015