

富思特质感涂料

产品图片



适用范围

适用于各种水泥砂浆、砖石和石膏板墙面的装饰与翻新；
亦可用于外墙外保温系统。

执行标准

JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》
GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

规格型号

18L/ 桶

主要技术参数

项目	标准值	实测值	
涂料低温贮存稳定性	3次循环无结块、凝聚及组成物变化	通过	
热贮存稳定性	1个月无结块、霉变、凝聚及组成物变化	通过	
初期干燥抗裂性	无裂纹	通过	
干燥时间(表干)(h)	≤4	2.0	
耐水性(96h)	无起鼓、开裂、剥落,允许轻微变色	通过	
耐碱性(96h)	无起鼓、开裂、剥落,允许轻微变色	通过	
耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及明显变形	通过	
涂层耐温变性	10次循环无粉化、开裂、剥落、起鼓,允许轻微变色	通过	
耐人工老化性(500h)	外观涂层无开裂、起鼓、剥落,粉化0级,变色≤1级	外观涂层无开裂、起鼓、剥落,粉化0级,变色1级	
耐沾污性	5次循环, ≤2级	1级	
粘贴强度	标准状态	≥0.70Mpa	1.33
	浸水后	≥0.50Mpa	0.744



成都妇幼保健院



天津人民医院