

金隅质感涂料

产品图片



适用范围

适用于各种水泥砂浆、砖石和石膏板墙面的装饰与翻新。
亦可用于外墙外保温系统。

执行标准

JG/T 24-2000 《合成树脂乳液沙壁状建筑涂料》
GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

规格型号：

30kg/ 桶



主要技术参数

项目		标准值	实测值
施工性		喷涂无困难	喷涂无困难
涂料低温储存稳定性		3次实验后，无结块、凝聚及组成物的变化	3次实验后，无结块、凝聚及组成物的变化
涂料热储存稳定性		1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化
初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹
干燥时间（表干）（h）		≤4	2
耐水性		96h图层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	96h图层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化
耐碱性		96h图层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	96h图层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化
耐冲击		涂层无裂纹、剥落及明显变形	涂层无裂纹、剥落及明显变形
耐沾污性		5次循环试验后≤2	5次循环试验后≤2
粘结强度（标准状态）（MPa）		≥0.70	0.81
粘结强度（浸水后）（MPa）		≥0.50	0.63
涂层耐温变形		10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准板相比，允许颜色轻微变化	10次涂层无粉化、开裂、剥落、起鼓，与标准板相比，允许颜色轻微变化
耐人工老化性		500h涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1	≥700h涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1
挥发性有机化合物含量（VOC），（g/L）		≤120	32
游离甲醛（mg/kg）		≤100	29
乙二醇醚及醚酯含量总和（%）		≤0.03	0.001
可溶性重金属	铅（mg/kg）	≤1000	18
	镉（mg/kg）	≤1000	14
	六价铬（mg/kg）	≤1000	11
	汞（mg/kg）	≤1000	13

数据来源：国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心，
报告编号：抽JC2012HB0090、抽JC2012TL0015